

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>		EP-0630
	LÍNEA LABORATORIO <i>LABORATORY LINE</i>		Rev.: 03
			03/07/2026
			Página Page 1 de of 1

1 PRODUCTO *PRODUCT*

VENTURA IVORY ROCK

2 DESCRIPCIÓN *DESCRIPTION*

Descripción <i>Description</i>	Yeso extraduro para modelos con muñones desmontables y prótesis removibles. <i>Extra hard gypsum for removable die models and removable prostheses.</i>
Tipo <i>Type</i>	Tipo IV <i>Type IV</i>
Norma <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES *PROPERTIES*

Color <i>Colour</i>	Marfil <i>Ivory</i>
Ratio de mezcla (agua / polvo) <i>Mixing ratio (water / powder)</i>	22 ml / 100 g
Tipo y tiempo de mezclado <i>Mixing type and time</i>	Mecánica bajo vacío: 30 s Mezcla manual: 60 s <i>Mechanical under vacuum: 30 s</i> <i>Manual mixing: 60 s</i>
Tiempo de trabajo <i>Working time</i>	7'00"- 11'00"
Tiempo de fraguado final (Vicat) <i>Final setting time (Vicat)</i>	8'00" – 12'00"
Expansión de fraguado (2 h) <i>Setting expansion (2 h)</i>	≤ 0,10 %
Resistencia a la compresión (1 h) <i>Compression strenght (1 h)</i>	≈ 41 MPa

4 ALMACENAMIENTO *STORAGE*

Vida útil <i>Shelf life</i>	3 años <i>3 years</i>
---------------------------------------	--------------------------

5 PRESENTACIÓN/ENVASADO *PRESENTATION/PACKAGING*

Consultar la información en la página web
See the information on the website