

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	<b>EP-0741</b>
	<b>LÍNEA LABORATORIO / LABORATORY LINE</b>	Rev.00
		25/06/2024
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / <i>PRODUCT</i>	
Referencia / <i>Code</i>	0741
Nombre / <i>Name</i>	<b>VENTURA SYNTECH ROCK</b>

2 DESCRIPCIÓN / <i>DESCRIPTION</i>	
Descripción / <i>Description</i>	Yeso sintético extra duro para puentes y coronas, incrustaciones, muñones desmontables e implantes / <i>Extra hard synthetic gypsum for bridges and crowns, inlays, onlays, removable dies and implants</i>
Tipo / <i>Type</i>	Yeso sintético tipo IV. / <i>Synthetic gypsum type IV</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / <i>PROPERTIES</i>	
Proporción / <i>Ratio</i>	20 ml / 100 g
Mezcla bajo vacío / <i>Mixing under vacuum</i>	1'
Color / <i>Colour</i>	Marrón Dorado / Golden brown
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	7'
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	8-12'
Expansión de fraguado (2h) / <i>Setting expansion (2h)</i>	0,00-0,15 %
Expansión de fraguado (24h) / <i>Setting expansion (24h)</i>	0,00-0,18%
Resistencia a la compresión (1h) / <i>Compressive strenght (1h)</i>	≈52 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

4 PRESENTACIÓN / <i>PRESENTATION</i>	
Consultar la información en la página web / <i>See the information on the website</i>	

5 CADUCIDAD / <i>EXPITY DATE</i>	
3 años / 3 years	