

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-2277
	LÍNEA LABORATORIO /LABORATORY LINE	Revisión: 00
		10.02.2022
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / *PRODUCT*

Nombre / <i>Name</i>	Ventura Impress 90 lab (2,5 + 2,5 Kg)
Descripción / <i>Description</i>	Silicona elástica (polivinilo- siloxano) bicomponente que cura a temperatura ambiente por poliadición (proporción 1:1). / <i>Two-component elastic silicone (polyvinyl siloxane) which cures at room temperature by polyaddition (ratio 1:1)</i>
Usos / <i>Uses</i>	Destinada a su uso en laboratorio dental (Ver detalles en instrucciones de uso)/ <i>Intended for use in the dental laboratory (see details in the instructions for use).</i>
Composición / <i>Composition</i>	Polivinilo siloxano / Polyvinyl siloxane

2 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

Aspecto / <i>Appearance</i>	Pasta/ <i>Paste</i>
Color / <i>Colour</i>	Parte A: blanca; Parte B: Celeste / <i>Part A: white; Part B: light blue</i>
Sabor / <i>Savour</i>	Parte A: sinsabor; Parte B: sinsabor/ <i>Part A: no flavour; Part B: no flavour;</i>
Olor / <i>Odor</i>	Parte A: inodora; Parte B: inodora/ <i>Part A: odourless; Part B: odourless;</i>
Densidad / <i>Density</i>	1,95 g/cm ³
Tiempo de trabajo (23°C)/ <i>Working time (23°C):</i>	Aprox. 1'30" seg / <i>Approx. 1'30" seg</i>
Tiempo de fraguado (23°C)/ <i>Setting time (23°C):</i>	Aprox. 3 min / <i>Approx. 3 min</i>
Tiempo de fraguado total (23°C)/ <i>Total setting time (23°C):</i>	Aprox. 4 min / <i>Approx. 4 min</i>
Dureza shore (24 h) / <i>Shore hardness (24 h)</i>	Aprox. 90 mm / <i>Approx. 90 mm</i>

3 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Caja conteniendo 2 bidones de 2,5 kg cada uno (base + catalizador) / *Box containing 2 drums of 2.5 kg each (base + catalyst)*

4 ALMACENAMIENTO / *STORAGE*

Condiciones de almacenamiento / <i>Storage conditions</i>	Conservar el producto dentro de su embalaje original bien cerrado y en un ambiente seco y libre de humedad a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C / <i>Store the product in its original packaging tightly closed and in a dry and humidity-free environment at a temperature between 10°C and 30°C.</i>
Vida media / <i>Shelf life</i>	Dos años / <i>Two years</i>