



Los dientes ECOLUX son fabricados con Doble-Ligación-Cruzada DLC y Polímero de Metilmetacrilato de alto peso molecular, dentro de las más modernas técnicas y bajo un rígido control de calidad. Todos los procesos de producción están de acuerdo a las normas ISO 13485 y tienen certificado de Biocompatibilidad según ISO 10993-5.

ECOLUX teeth are manufactured with double cross linked DLC and high molecular weight Methylmethacrylate Polymer, within the most modern techniques and under rigid quality control. All production processes comply with ISO 13485 and they are certified Biocompatible in accordance to ISO 10993-5.

STOCK COLORES VITA® / VITA® SHADES STOCK : A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B3 C2 C3

BAJO PEDIDO / UNDER REQUEST: B2 B4 C1 C4 D2 D3 D4

REV. 01-2023



Cumple ISO 22112:2017
Comply ISO 22112:2017

DIENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESIS DENTALES

Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis. Para mejorar la adhesión de los dientes a la base de la prótesis se debe eliminar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva. Después de aislar la mufla y antes de aplicar la resina, limpiar la base de los dientes con monómero de metilmetacrilato.

Indicaciones para el paciente: para aumentar la duración de los dientes, es recomendable una higiene diaria sin sustancias agresivas como ácidos y álcalis.

SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESES

Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis. For an optimized bonding to the denture base resin, grind the tooth base with a grinding instrument. After insulating the flask and prior to pack the acrylic dough, clean the base surface of the tooth using methylmethacrylate monomer.

Indications for the patient: to increase the teeth durability it is highly recommended to avoid contact with alkalis acids or other substances that can damage acrylic materials during the daily hygiene.

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY:

MADESPA S.A.

RIO TORVISCAL 8, 45007 - (SPAIN)

tel: (+34) 925 241 025


info@madespa.com

www.madespa.com

Madespa

ventura ecolux

DIENTE ACRÍLICO PREMIUM DE DOS CAPAS
TWO LAYER PREMIUM ACRYLIC TEETH



Posteriores con diseño de esmalte con más espesor, mejor resistencia al desgaste

El polvo fino obtenido al desbastar la capa de esmalte se traduce en una mayor resistencia al desgaste. La capa de esmalte más gruesa de VENTURA ECOLUX posterior mantiene la función de los dientes después del pulido y mejora la resistencia al desgaste y la capacidad antimanchas.

Posteriors with thicker enamel design, better wear resistance

Fine powder can be got when enamel layer is grinded, which stands for higher wear resistance. Thicker enamel layer of VENTURA ECOLUX posterior maintains tooth function after grinding and leads to better wear-resistance and anti stain ability.









TABLA DE ARTICULACIÓN / ARTICULATION CHART

superior	inferior	posterior
anterior	anterior	28°
S2	L2	30
S3	L5	30
S4	L7	32
S5	L5	32
T1	L1	30
T3	L6	32
T4	L6	32
T5	L7	32
T6	L7	32
T7	L7	32
T9	L11	32
T11	L11	34
T12	L14	34
O5	L8	34
O8	L14	36



*Todas las medidas en milímetros / all measurements in millimeters